

# Qualitätsmerkmale Eichenbalken

## QPA

### Äste:

- Verwachsene gesunde Äste sind zulässig, solange der Durchmesser jedes Einzelnen nicht mehr als  $\frac{1}{3}$  der Seiten-/ oder Kantenbreite beträgt.
- Pro Meter sind zwei gesunde lose Äste mit einem Durchmesser  $< 15$  mm erlaubt.

### Splintholz:

- Gesundes Splintholz beschränkt zulässig an maximal zwei Kanten, solange es weniger als 15 % der Seiten-/ oder Kantenbreite beträgt.

## QP1

### Äste:

- Verwachsene gesunde Äste sind zulässig, solange der Durchmesser jedes Einzelnen nicht mehr als  $\frac{1}{2}$  der Seiten-/ oder Kantenbreite beträgt.
- Pro laufenden Meter sind zwei gesunde lose Äste erlaubt, solange der einzelne Durchmesser nicht mehr als  $\frac{1}{4}$  der Seiten-/ oder Kantenbreite beträgt.

### Splintholz:

- Gesundes Splintholz an den Kanten zulässig, solange der Durchmesser nicht mehr als  $\frac{1}{2}$  Seiten-/ oder Kantenbreite beträgt.

## QP2

### Äste:

- Angegriffene oder faule Äste sind zulässig.

### Splintholz:

- Gesundes Splintholz unbegrenzt zulässig.
- Angegriffenes Splintholz an den Rändern zulässig im gleichen Umfang wie die Baumkante.