

# Qualitätsmerkmale Eichenbohlen

## QBA

QBA ist Treppenholz. Um hauptsächlich (min. 70%) lange Stücke zu einer Klasse kürzen zu können.

- 1 Ast von 20 mm Durchmesser pro 2 m wird akzeptiert
- 4 cm Splint beidseitig zulässig
- Risse und Herz führen zu Volumenminderung, sind aber zulässig wenn min. 8 cm übrig bleiben

## QB1

QB1 ist Möbelholz. Um lange (min. 50%) und halblange Stücke zu einer Klasse kürzen zu können.

- 1 Ast von 40 mm Durchmesser pro 2 m wird akzeptiert
- 4 cm Splint beidseitig zulässig
- Äste > 40 mm werden toleriert, führen jedoch zu Volumenminderung

## QB2

QB2 ist Konstruktionsholz. Um lange und halblange Stücke in 1bis/2 kürzen zu können.

- QB1 mit kleinen Ästen erlaubt
- Zwischen den größeren Ästen sind kleinere Äste erlaubt
- Splint erlaubt
- Angegriffener Splint (Fraßschäden) zulässig, führt jedoch zu Volumenminderung

## QB3

QB3 ist Rustikal. Um hauptsächlich lange Stücke zu Rustikal kürzen zu können..

- 4 cm gesunder Splint auf beiden Seiten der Bohle sind immer zulässig
- Zuviel Splintholz führt zu Volumenminderung
- Große Äste
- 1 Ast von 80 mm Durchmesser pro 2 m wird akzeptiert