

Qualitätsmerkmale besäumte europäische Eichenbretter

QF1A

- $\frac{3}{4}$ saubere Seiten
- 1. Wahl/höchste Qualität

QF1AX

- 1 Seite mit größerem Fehler und/oder Spuren von Herz, Mondringe oder Splintholz bis maximal die Hälfte der Stärke erlaubt
- andere Seite sauber

QF1Bis

- $\frac{3}{4}$ saubere Seiten mit kleinen Ästchen (= kleine Äste mit Durchmesser von max. 12 mm) uneingeschränkt erlaubt (nicht gruppiert)

QF1BX

- 1 Seite mit größerem Fehler und/oder Spuren von Herz, Mondringe oder Splintholz bis maximal die Hälfte der Stärke erlaubt
- andere Seite sauber mit kleinen Ästchen bis 12 mm uneingeschränkt erlaubt

QF2

- auf beiden Seiten sind kleine Äste mit einem Durchmesser von 12-25 mm zulässig
- weder Herz noch Splintholz vorhanden

QF2X

- 1 Seite mit größerem Fehler und/oder Spuren von Herz, Mondringe oder Splintholz bis maximal die Hälfte der Stärke erlaubt
- andere Seite (beste Seite) kleine Äste mit einem Durchmesser von 12-25 mm erlaubt

QF3(X)

- auf der besten Seite sind Äste mit einem Durchmesser von 25-40 mm erlaubt
- 1 Seite mit größerem Fehler und/oder Spuren von Herz, Mondringe oder Splintholz bis maximal $\frac{2}{3}$ der Stärke erlaubt

QF4(X)

- auf der besten Seite sind Äste mit einem Durchmesser von 40-70 mm erlaubt
- durchkommendes Herz und/oder Splintholz auf beide Seiten erlaubt

QF5

- große dicke Äste erlaubt
- viel Herz und viel Splintholz

Achtung: Bei diesen reinen Qualitäten sind 10% einer geringeren Qualität erlaubt, z.B. QF1A (10% QF1Bis erlaubt), QF2 (10% QF3 erlaubt) ...