

Kwaliteitsomschrijving

Eiken plaathout

QBA

QBA is **trappenhout**. Om voornamelijk (min. 70 %) lange stukken in 1ste keus te kunnen korten.

- Noest van 20 mm diameter per 2 m toegelaten
- 4 cm spint toegelaten langs elke kant
- Scheuren en hart af te straffen, maar toegelaten indien je min. 8 cm kunt overhouden

QB1

QB1 is **meubelhout**. Om lange (min. 50 %) en halflange stukken in 1ste keus te kunnen korten.

- Noest van 40 mm diameter per 2 m toegelaten
- Noest > 40 mm toegelaten mits afstraffing
- 4 cm spint toegelaten

QB2

QB2 is **schrijnwerkershout**. Om lange en halflange stukken in 1 bis/2 te kunnen korten.

- QB1 met biskwastje toegelaten
- Tussen de grotere noesten zijn er biskwastjes toegelaten
- Spint mag
- Aangetast spint (piqué) mag mits afstraffing

QB3

QB3 is **rustiek**. Om voornamelijk lange stukken in rustiek te kunnen korten.

- Grote noesten
- Noest met 80 mm diameter per 2 m toegestaan
- 4 cm gezond spint langs beide kanten van de plank is altijd toegelaten
- Te veel spint wordt afgestraft