

accoya 

COLOR

Brut de sciage & Lame de terrasse Spécifications de classement


Classement et définitions pour Accoya® Color

FRANCE | Version 1

CLASSEMENT

Accoya® Color - Brut de sciage

Le classement se fait sur 3 zones



Extremité
de la
planche

Milieu de la planche

Extremité
de la
planche

Couche de planches brutes de sciage typiques



CLASSEMENT

Accoya® Color - Lame de terrasse

Le classement se fait sur 3 zones



Extrémité
de la
planche

Milieu de la planche

Extrémité
de la
planche

Couches de lames de terrasse colorées typiques







CLASSEMENT

Règles de classement des couleurs Accoya®

Accoya® Color Brut de sciage - Ces planches sont pelées, généralement sur la face aubier, pour vérifier la qualité de la couleur. Cette face est définie comme la face supérieure. Ces règles de classement s'appliquent aux planches telles que livrées et aux défauts visibles sous cette forme livrée. Les règles de classement ne s'appliquent pas aux planches qui ont été transformées par le fabricant ou lors de toute étape ultérieure.

Accoya® Color Lame de terrasse - Les règles de classement s'appliquent aux lames de terrasse profilées par le fabricant Accsys en tant que lames de terrasse prêtes à l'emploi, livrées telles quelles. Comme pour tous les produits en bois, des défauts supplémentaires peuvent apparaître en cours d'utilisation et sortent du cadre de cette spécification de classement.

Tableau de classement des couleurs Accoya

	Classement selon la meilleure face	Meilleure face	Face arrière														
Défauts de couleur	À l'extrémité de la planche	Longueur totale maximale du patch de 600 mm	Illimité														
	Au milieu de la planche	Jusqu'à 3 patchs autorisés Longueur totale maximale de 600 mm	Illimité														
	Le long du bord de la planche	Largeur maximale de 25 mm	Illimité														
	Entre les planches	Nuances de gris variables sont autorisées	Illimité														
	Surface totale	Au maximum, non-absorption sur 15 % de la surface de la planche. Taches brunes (s'effacent à la machine)	Illimité														
Défauts du bois	Nœud (broche)	12 mm de diamètre ou moins	Illimité														
	Pochette en écorce ou en résine	8 mm de large, 50 mm de long ou équivalent	Illimité														
	Traces de résine	Jeu de trois jusqu'à 8 mm de large, 100 mm ou équivalent, par exemple une quantité de 6, 8 mm de large et 50 mm de long	Illimité														
	Contrôles de surface	Trois jusqu'à 1,6 mm de large, 250 mm de long ou équivalent	Illimité														
	Fentes et fentes d'extrémité	Fente courte, jusqu'à la largeur de la planche et ne dépassant pas 200 mm	n/a														
	Surface émoussée	Non autorisé	Illimité														
	Arc	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Limite autorisée</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,4 m</td> <td>30 mm</td> </tr> <tr> <td>3,6 m</td> <td>65 mm</td> </tr> <tr> <td>4,2 m</td> <td>90 mm</td> </tr> <tr> <td>4,9 m</td> <td>120 mm</td> </tr> </tbody> </table> 	Limite autorisée		2,4 m	30 mm	3,6 m	65 mm	4,2 m	90 mm	4,9 m	120 mm					
	Limite autorisée																
	2,4 m	30 mm															
	3,6 m	65 mm															
	4,2 m	90 mm															
	4,9 m	120 mm															
	Courbure	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">1,8 m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,4 m</td> <td>5 mm</td> </tr> <tr> <td>3,6 m</td> <td>10 mm</td> </tr> <tr> <td>4,2 m</td> <td>15 mm</td> </tr> <tr> <td>4,9 m</td> <td>20 mm</td> </tr> </tbody> </table> 	1,8 m		2,4 m	5 mm	3,6 m	10 mm	4,2 m	15 mm	4,9 m	20 mm					
1,8 m																	
2,4 m	5 mm																
3,6 m	10 mm																
4,2 m	15 mm																
4,9 m	20 mm																
Torsion autorisée par 3,93 de largeur	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>25 mm</th> <th>32 mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,4 m</td> <td>10 mm</td> <td>10 mm</td> </tr> <tr> <td>3,6 m</td> <td>20 mm</td> <td>20 mm</td> </tr> <tr> <td>4,2 m</td> <td>20 mm</td> <td>20 mm</td> </tr> <tr> <td>4,9 m</td> <td>20 mm</td> <td>20 mm</td> </tr> </tbody> </table> 		25 mm	32 mm	2,4 m	10 mm	10 mm	3,6 m	20 mm	20 mm	4,2 m	20 mm	20 mm	4,9 m	20 mm	20 mm	
	25 mm	32 mm															
2,4 m	10 mm	10 mm															
3,6 m	20 mm	20 mm															
4,2 m	20 mm	20 mm															
4,9 m	20 mm	20 mm															
Creux autorisés	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Largeur (mm)</th> <th>Creux autorisés (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>125 mm</td> <td>2 mm</td> </tr> <tr> <td>150 mm</td> <td>2 mm</td> </tr> </tbody> </table> 	Largeur (mm)	Creux autorisés (mm)	125 mm	2 mm	150 mm	2 mm										
Largeur (mm)	Creux autorisés (mm)																
125 mm	2 mm																
150 mm	2 mm																
Tolérances	Épaisseur – 0.5mm Largeur – 1mm																


Un maximum de 5 % de planches hors sol est considéré comme acceptable.

ASPECT


Extrait du guide technique

ASPECT & VIEILLISSEMENT


Accoya® Color Grey



Installation



4 mois




12 mois



22 mois

Exemple 1

Différences de couleur entre les lames en raison des marques naturelles du bois mais aussi des différences entre les lots de production.



Exemple 1

Exemple 2

Des variations de couleur peuvent apparaître autour des nœuds, des poches de résine et d'autres caractéristiques naturelles du bois. Ces particularités peuvent être laissées ou découpées en tant que caractéristiques naturelles.



Exemple 2

Exemple 3

Grâce aux intempéries naturelles, les différentes lames de terrasse s'harmoniseront à long terme.



Exemple 3

accoya 

COLOR

© Accsys Technologies est un nom commercial de Titan Wood Limited, 2022 Accoya® et Trimarque Device sont des marques déposées appartenant à Titan Wood Limited, filiale à 100 % d'Accsys Technologies PLC, et ne peuvent être utilisées ni reproduites sans autorisation écrite.

Accoya® Color doit toujours être installé et utilisé conformément aux instructions et directives écrites d'Accsys Technologies et/ ou de ses agents (disponible sur demande). Accsys Technologies décline toute responsabilité pour quelque défaut, dommage ou perte que ce soit, susceptible de se produire si ces instructions et directives écrites ne sont pas respectées.

Les informations contenues dans ce document n'ont pas fait l'objet d'une vérification indépendante et aucune garantie (expresse ou implicite) ni déclaration n'est fournie à leur sujet, concernant notamment leur exactitude, leur exhaustivité ou leur adéquation à un usage quelconque. Accsys Technologies et ses affiliés, dirigeants, employés ou conseillers déclinent expressément toute responsabilité, dans toute la mesure permise par la loi, pour toute perte ou tout dommage, quel qu'il soit, découlant de ces informations ou du résultat des actions entreprises sur la base de ces informations.

www.accoya.com

Conservez ce guide des spécifications de classement pour toute utilisation ultérieure. Consultez le site accoya.com pour connaître les exigences les plus récentes.

