

## Kwaliteitsomschrijving bekantrecht Europees eiken

### QF1A

- $\frac{3}{4}$  zijden zuiver
- 1ste keus/beste kwaliteit

### QF1AX

- 1 zijde grotere fout en/of spoor van hart, lunée of spint tot max. de helft van de dikte toegelaten
- andere zijde zuiver

### QF1Bis

- $\frac{3}{4}$  zijden zuiver met bisknoopjes (= kleine puntknoopjes met diameter 12 mm) onbeperkt toegelaten (niet gegroepeerd)

### QF1BX

- 1 zijde grotere fout en/of spoor van hart, lunée of spint tot max. de helft van de dikte toegelaten
- andere zijde zuiver met bisknoopjes tot 12 mm onbeperkt toegelaten

### QF2

- op beide zijden knoopjes met diameter 12-25 mm toegelaten
- geen hart noch spint aanwezig

### QF2X

- 1 zijde grotere fout en/of spoor van hart, lunée of spint tot max. de helft van de dikte toegelaten
- andere zijde (beste zijde) knoopjes met diameter 12-25 mm toegelaten

### QF3(X)

- op de beste zijde knoopjes met diameter 25-40 mm toegelaten
- 1 zijde grotere fout en/of spoor van hart, lunée of spint tot max.  $\frac{2}{3}$  van de dikte toegelaten

### QF4(X)

- op de beste zijde knoopjes met diameter 40-70 mm toegelaten
- doorkomend hart en/of doorkomend spint toegelaten

### QF5

- grote dikke knopen toegelaten
- veel hart en veel spint

**Let wel: voor deze zuivere kwaliteiten is er telkens 10% van een mindere kwaliteit toegelaten, bv. QF1A (10% QF1Bis toegelaten), QF2 (10% QF3 toegelaten) ...**